


CREAM · WHITE · PEARL · ANTRACITA				
				
<b>FORMATO / SIZE</b>		30x60 cm		
<b>GRUPO / GROUP</b>		Bla		
<b>TIPO / TYPE</b>		PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE		
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	EVALUACIÓN / EVALUATION
ASPECTO SUPERFICIAL / SURFACE QUALITY		UNE-EN-ISO-10545-2	≥ 95%	100%
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / DIMENSIONS				
DESVIACIÓN RESPECTO A LA MEDIDA DE FABRICACIÓN / MAXIMUM DEVIATION FROM WORK SIZE			± 0.3%	CUMPLE / COMPLIES
DESVIACIÓN MÁXIMA DEL GROSOR SOBRE LA MEDIDA DE FABRICACIÓN / MAXIMUM DEVIATION FROM WORK SIZE THICKNESS			± 5%	
DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA RECTITUD DE LADOS / MAXIMUM DEVIATION FROM STRAIGHTNESS OF SIDES			± 0.3%	
DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA ORTOGONALIDAD / MAXIMUM DEVIATION FROM RECTANGULARITY			± 0.3%	
DESVIACIÓN MÁXIMA DE LA PLANITUD DE SUPERFICIE / MAXIMUM DEVIATION FROM SURFACE FLATNESS			± 0.4%	
ABSORCIÓN DE AGUA / WATER ABSORPTION		UNE-EN-ISO-10545-3	Ev ≤ 0,5%	CUMPLE / COMPLIES
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGTH		UNE-EN-ISO-10545-4	≥ 1300 N	CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE		UNE-EN-ISO-10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CUMPLE / COMPLIES
ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		UNE-EN-ISO-10545-7	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	<b>CREAM</b> PEI IV <b>WHITE</b> PEI IV <b>PEARL</b> PEI IV <b>ANTRACITA</b> PEI II
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE		UNE-EN-ISO-10545-11	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE		UNE-EN-ISO-10545-12	REQUERIDO / REQUESTED	CUMPLE / COMPLIES
RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS	UNE-EN-ISO-10545-13	MÍNIMO CLASE B / MINIMUM CLASS B	CUMPLE / COMPLIES
	ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION ACIDS	UNE-EN-ISO-10545-13	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO CLASE LB / MINIMUM CLASS LB
	BASES A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ALKALIS	UNE-EN-ISO-10545-13	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO CLASE LB / MINIMUM CLASS LB
RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)		EN-101	VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	MÍNIMO 3 / MINIMUM 3