


# SAUCO

PORCELAIN TILE

honnun  
C E R A M I C S

MATT FINISH

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION				NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	EVALUACIÓN / EVALUATION	
<b>BLANC - ALMOND - AMANDE - AMBER</b>							
							
<b>FORMATO / SIZE</b>		23x120 CM RC - 30X150 CM RC					
<b>GRUPO / GROUP</b>		Bla					
<b>TIPO / TYPE</b>		PORCELANICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE					
<b>VARIACIÓN GRÁFICA / SHADE VARIATION</b>		V3					
<b>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / MODULUS OF RUPTURE</b>		UNE-EN-ISO-10545-4		≥ 35 N/mm2		CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO / RESISTANCE TO THERMAL SHOCK</b>		UNE-EN-ISO-10545-9		REQUERIDO / REQUESTED		CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA AL CUARTEO / CRAZING RESISTANCE</b>		UNE-EN-ISO-10545-11		REQUERIDO / REQUESTED		CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA AL LA HELADA / FROST RESISTANCE</b>		UNE-EN-ISO-10545-12		REQUERIDO / REQUESTED		CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCES TO STAINS</b>		UNE-EN-ISO-10545-14		MÍNIMO CLASE 3 / MINIMUM CLASS 3		CUMPLE / COMPLIES	
<b>RESISTENCIA QUÍMICA / CHEMICAL RESISTANCE</b>		PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA / HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS		UNE-EN-ISO-10545-13		MÍNIMO CLASE B / MINIMUM CLASS B	
		ÁCIDOS A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION ACIDS		UNE-EN-ISO-10545-13		VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	
		BASES A BAJA CONCENTRACIÓN / LOW CONCENTRATION OF ALKALIS		UNE-EN-ISO-10545-13		VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE	
		RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO. ENSAYO DEL PÉNDULO / SLIP RESISTANCE PENDULUM TEST		UNE-EN-16165 Anexo C AN 2.6		CLASE 1 / CLASS 1	
				UNE-EN 16165 ANEXO C UK SRG (PTV)		-	
		COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (D.C.O.F.) / DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (D.C.O.F.)		ANSI A326.3:2021		-	
		ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO (RAMPA) / CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)		UNE-EN 16165 ANEXO B AN 3.3		R9	
		ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO / CRITICAL ANGLE OF SLIP WET-LOADED BAREFOOD AREAS		UNE-EN 16165 ANEXO A AN 3.2		CLASE A / CLASS A	
<b>RESISTENCIA AL RAYADO / HARDNESS (MOHS)</b>		EN-101 (NORMA ANULADA)		VALOR DECLARADO / DECLARED VALUE		MÍNIMO 3 / MINIMUM 3	